




Zásady práce s výrobky z materiálu TRAPLAST™

Plastové výrobky z materiálu TRAPLAST™ vykazují obdobně jako jiné materiály při změnách teplot tepelnou roztažnost v rozmezí $1,2-1,8 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, která je vyšší než u dřeva a kovu. Hodnota koeficientu

tepelné roztažnosti udává, o jakou délku se změní plastový profil dlouhý 1 m při změně teploty o 1°C . Pro upřesnění je možné se orientovat dle následující tabulky:

Teplotní rozdíl	Průměrná délka 1 m	Průměrná délka 2 m
$\Delta 20^\circ \text{C}$	3 mm	6 mm
$\Delta 40^\circ \text{C}$	6 mm	12 mm

Z uvedených hodnot vyplývá, že je nutné při montáži počítat s dostatečnou dilatační vůlí. Její velikost se stanoví s ohledem na způsob použití, velikost předpokládaného teplotního rozmezí, kterému bude výrobek vystaven, použité konstrukční materiály, způsob spojování dílů, rozteče spojovacích bodů atd. Při upevňování pomocí šroubů lze obecně doporučit vrtání větších průměrů otvorů pro šrouby a šrouby nedotahovat tzv. „na krev“. U ostatních způsobů montáže ponechávat dostatečně velkou dilatační vůli (obr. 1 a 2). Dodržování této zásady je pro kvalitní výsledek práce velmi důležité.

Výrobky z materiálu TRAPLAST™ jsou povětrnostně stálé, nepodléhají vlivu plísni, hub a chemikálií. Lze je opravovat nástroji na kov, případně na dřevo. Pro řezání výrobků z TRAPLASTu™ doporučujeme vidiový kotouč. Plastové profily jsou velmi pevné, nicméně oproti klasickým dřevěným profilům mají větší průhyb. U výrobků také může při nerovnoměrném teplotním namáhání dojít k dočasným tvarovým změnám. Teplotní odolnost výrobků z TRAPLASTu™ je -30 až $+70^\circ \text{C}$. Pro ukotvení všech výrobků do země je možné použít i beton. Pro lepší fixaci plastového profilu doporučujeme jeho spodní část ukotvit v betonu například pomocí hřebíků nebo vrutů. Výrobky z materiálu TRAPLAST™ lze s úspěchem povrchově upravovat pomocí nátěru, barvami


Sokrates nebo Luxol. Náročnější aplikace a konstrukční řešení je proto vhodné konzultovat přímo s výrobcem.

Plastové ploty


Pro výstavbu plotu z našich prvků jsou určeny plastové plotovky, které se uchycují pomocí pozinkovaných samořezných šroubů k vodorovným nosníkům (tesům). Ty jsou zhotoveny z žárově pozinkovaného jeklu, který je navíc potažen plastem, čímž se výrazně zvyšuje jeho životnost. Aby nedocházelo k prohýbání plotovek, či jiným deformacím plotového pole, je nutné spodní vodorovný nosník připevnit ke sloupkům tak, aby mohl „pracovat“ směrem dolů a nahoru o cca. 10–15 mm. (návrh vhodného řešení je znázorněn na obr. 3, detail A). Tímto způsobem se zcela eliminuje tepelná roztažnost plastového materiálu, protože nosník má možnost se pohybovat nahoru a dolů.

Jiný způsob montáže, kdy jsou oba nosníky napevněny k plotovým sloupkům a musí se předvrtávat dilatační otvor do každé plotovky, je pracnější, časově náročnější a nezaručuje to, že se plotové latě nebudou deformovat, či se vlivem tepelné roztažnosti nepřetrhne šroub upevňující plotovku k nosníku. Použití našich plastových profilů, jako vodorovných nosníků na výstavbu plotů je vhodné pouze pro nízké a krátké plůtky, např. plůtky pro optické rozdělení zahrady. V tomto případě ale plotové pole nesmí být delší jak 0,75 m, jinak hrozí deformace vlivem tepelné roztažnosti materiálu.

Obr. 1




Obr. 2





Plovoucí uchycení nosníku kesloupku

Obr. 3



Legenda


- 1 horní nosný profil
- 2 patka plotového sloupku
- 3 spodní profil
- 4, 5 plovoucí uchycení (viz foto)
- 6 plotovky

Detail plovoucího uchycení



Plotový systém Transform

Obr. 4



Legenda

- 1 plotový sloupek
- 2 jekl
- 3 úchytka (viz foto)
- 4 plotové latě
- 5 záslepka
- 6, 7 samořezné šrouby
- 8 šroub s maticí

Detail úchytky s fixačním šroubem



Návod na montáž plotového systému

Pole plotového systému se skládá

z následujících prvků:

- sloupky 60 × 60, materiál pozinkovaný železný jekl s plastovou povrchovou úpravou
- tesy 50 × 30, materiál pozinkovaný železný jekl s plastovou povrchovou úpravou
- úchytky, materiál povrchově upravený pozinkovaný plech
- sada samořezných šroubů 4,2 × 38 pro uchycení plotovek k tesům
- sada samořezných šroubů 6 × 15 pro montáž úchytek ke sloupkům
- sada šroubů 4 × 40 s maticí pro zajištění plotového pole v úchytkách

Postup montáže plotu (obr. 4):

Po ustavení plotových sloupků (1) se provede montáž úchytek (3). Úchytky se montují pomocí šroubů (6). Rozteč a umístění úchytek na sloupek jsou dány délkou plotových latí a stanoví si je zákazník dle své potřeby. Před připevněním úchytek šrouby je nutné do sloupku předvrtat otvory o průměru 4 mm. Do připevněných úchytek se vloží jekly 50 × 30 (2) a postupně se pomocí samořezných šroubů (7) upevní plotové

latě (4). Před připevněním plotovek šrouby je nutné do plotovek i do jeklů předvrtávat otvory o průměru 3 mm.

Na závěr se plotové pole zafixuje v horních úchytkách pomocí šroubu s maticí (8, 9) a sloupky se osadí záslepkami (5). Volná mezera (cca 15 mm) mezi fixačním šroubem a jeklem 50 × 30 je nutná pro eliminaci tepelné roztažnosti plotových latí.

Vstupní branky a vjezdové brány

Nosná konstrukce bran a branek se zásadně zhotovuje z klasických materiálů, nejlépe kovových profilů, na které se uchytí plastové plotovky pomocí vratových šroubů (viz obr. 1) Před tím je ale nutné dokovové konstrukce předvrtat pro uchycení plotovek nejméně o 2 mm větší otvor, než je průměr šroubu. Tento dilatační otvor nelze předvrtávat doplotovek, neboť běžné vratové šrouby mají pod hlavou fixační plošku, která se při montáži vtlačí doplotovky a účinek dilatačního otvoru je tím eliminován. Pro flexibilitu spoje je nutné vložit pod matku podložku. Matky se nedotahují „na krev“, ale jen tak aby mohla plotovka reagovat ve spoji na teplotní změny. Použití jiných konstrukcí doporučujeme konzultovat s výrobcem.

Plastová zatravnňovací dlažba

Konstrukce zpevněných travnatých ploch má svým provedením odpovídat ČSN 736131-3 včetně úpravy podloží, provedení spodní podkladní a ložné vrstvy i použitými stavebními materiály. Podle této normy musí být provedeny veškeré stavební práce, dodrženy dopravně organizační opatření a prováděna obnova parkovišť. Vegetační dílce musí být položeny tak, aby mezi jednotlivými díly byla zachována mezera nejméně 10 mm a dolů k ložné vrstvě byla obrácena strana dílce s menšími otvory. Zatravnňovací dlažba LITE je určena pro osobní a užitkové automobily o hmotnosti do 3,5 t. Na základě našich zkušeností i zkušeností našich zákazníků je pro pojezd osobních vozidel u rodinných domů, chat, garáží a v zahradách dostačující dobře zhutněné původní podloží s cca 10 cm opět dobře zhutněné proseté zeminy s pískem o průměru zrna 0–4 mm. Na zpevnění ploch pro nákladní automobily, autobusy a traktory těžší než 3,5 t je určena zatravnňovací dlažba tloušťky 6 cm. Podle ČSN 736131-3 by mělo být podloží pro její pokládku dvouvrstvé. Spodní vrstvu o výšce


100 mm doporučujeme šterkovou o velikosti zrna 0–32 mm. Po jejím zhutnění připravíme ložnou vrchní vrstvu o tloušťce 50–100 mm skládající se z písku nebo jemné drti o velikosti 0–4 mm. Na takto připravená podloží se uložené tvárnice zasypávají vhodnou zemínou s travním semenem. Obecně platí, že ve všech případech zasypávat oka u dlaždic pouze do 3/4 jejich výšky, aby po zakoření trávy drny nepřevýšily rovinu zatravnovací dlažby.

Deska rýhovaná – terasová


Montáž terasových desek zdůvodu tepelné roztažnosti doporučujeme provádět při teplotách okolo 20 °C. Při výrazně jiných teplotách je nutné k tepelné roztažnosti přihlídnout a dilatační spáry přizpůsobit. Pro montáž desek doporučujeme používat povrchově upravené samořezné šrouby se zápusťou hlavou 5 × 60 mm, které se šroubují dodesky tak, aby šroub byl vždy vdrážce desky a vršek jeho hlavy byl přesně v úrovni dna drážky. Otvary pro šrouby se do terasových desek předvrtávají nejméně od 6 mm větší, než je průměr šroubu.

mm

Obr. 5



Obr. 6



- 1 Přidavná lat' 40 × 40 pro zvýšení tuhosti pochůzné plochy
- 2 Uložení každé desky je nutné opatřit dilatační spárou 7 mm mezi kratšími a 3 mm mezi delšími stranami.

Dilatační spáry mezi podélnými a příčnými stranami desek, jakož i přibližné vzdálenosti mezi jednotlivými podkladními profily jsou stanoveny v nákresu a musí se dodržet. Mezi stěnou a podkladovou konstrukcí s deskou musí být ponechána dilatační spára alespoň 15 mm. Pokud není terasa ukončena stěnou, je nutné ji zakončit vhodným lemovacím prvkem, např. zahradním obrubníkem. Tím se zamezí nežádoucímu posunu.

Typ montáže terasy se volí dle maximální délky plánované plochy. Pokud je podélná délka terasy kratší, než šest metrů, montáž se provádí podle obr. 5.

Při délkách terasy nad šest metrů je nutné zvolit typ montáže dle obr. 6, kdy je díky způsobu uložení podkladních hranolů a připevnění desek dosaženo toho, že je tepelná roztažnost rozložena do jednotlivých segmentů a tím nehrozí nadměrná změna délky terasy jako celku. Pro správnou funkci tohoto systému je nutné podkladní hranoly 80 × 40 mm fixovat k podloží terasy, aby nedocházelo k jejímu nežádoucímu posunu.

Skladování

Výrobky z TRAPLASTu™ se skladují na přepravních paletách, které musí být položeny na zpevněné rovné podlaže. Skladovat lze nejvýše ve dvou vrstvách. Pokud není k dispozici přepravní paleta, skladují se výrobky tak, aby celou svojí délkou ležely na rovné ploše. V opačném případě, zvláště při delší době skladování, hrozí nebezpečí deformace.

Barevné provedení a stálost

Barevné výrobky jsou probarveny ve hmotě, nicméně mohou obsahovat jinobarevné skvrny do plochy 1 cm². Jednotlivé dodávky (výrobní šarže) se od sebe mohou **barevně odlišovat**. Šedá barva je nebarvená, tedy bez jakékoliv možnosti ovlivnění barevného odstínu. Vzhledem k použité surovině není možné u světlých barev (cihlová, zelená, šedá) zcela zaručit stejný barevný odstín ani u jednotlivých výrobních šarží. Účinkem povětrnostních vlivů dochází u výrobků z TRAPLASTu™ ke změně jejich původního zbarvení do světlejších odstínů, tzv. patině. Tyto barevné změny nemohou být předmětem reklamace.

Rozměry a hmotnost

Rozměry výrobků jsou měřeny při 20 °C a platí pro ně tyto tolerance:

do 100 mm	± 3 mm
100–1000 mm	± 20 mm
nad 1000 mm	± 30 mm

Uvedená hmotnost ± 10 %.

Detail technologického vtoku na hladkých deskách

